

## SCALPIK DECAP'SEC NW

SUPER VLOEIBAAR AFSTRIP MIDDEL VOOR VERF, LAZUUR, VERNIS. VORMT DROGE RESTEN, PRODUCT DIENT NIET AFGESPOELD TE WORDEN.



### PLUSPUNTEN



- Zonder naspoelen
- Vormt droge resten
- Geschikt voor toepassing op verticale oppervlakken



- Doeltreffend en snel
- Verdonkert het hout niet
- Kan onmiddellijk na afborstelen of afschrapen geverfd worden

ALLE  
OPPERVLAKKEN

- Verstufbaar



### VERPAKKINGEN :

- 20 l: pallet van 24 X 20 l
- 5 l: pakket van 4 X 5 l
- 750 ml: pakket van 24 X 750 ml

### TOEPASSINGEN

SCALPIK DECAP'SEC NW is geschikt voor het verwijderen van lasuur, verf, vernis, dunne filmen op ondergronden zoals hout, ijzer, zink, gegalvaniseerde oppervlakken, natuursteen, beton.

### GEBRUIK

- 1. VERDUNNING** : SCALPIK DECAP'SEC NW is klaar voor gebruik.
- 2. GEREEDSCHAP** : Aangepaste verstuiver, rol of borstel. Eventueel vernevelbaar met de airless.
- 3. WERKWIJZE** : Heel goed schudden voor gebruik , daarna op de te behandelen ondergrond aanbrengen en de droge resten afschrapen. SCALPIK DECAP'SEC NW moet niet afgespoeld worden. De ondergrond kan onmiddellijk na het afschrapen terug bekleed worden (naziën of de ondergrond inderdaad goed droog is).
- 4. DUUR** : Van 1 tot 20 minuten naar gelang de aard van de bekleding.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

**5. TEMPERATUUR BIJ AANBRENGEN:** Van 5 tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product. Vermijden om het product aan te brengen op vochtige ondergrond.

**6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP:** Na elk gebruik moet het gereedschap onmiddellijk met een vod afgedroogd worden.

**7. RENDEMENT:** Van 150 tot 300 ml / m2 naar gelang de soort bekleding.\*

**8 : OPSALG :** Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

\* Het rendement wordt slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens laten toe kosten van het project te beoordelen. Ze zijn in geen geval bindend. Alleen aan de hand van testen kan men met zekerheid bepalen hoeveel product nodig is om de verschillende soorten ondergrond te behandelen.

## FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Product met solventen</li><li>• Kleurloze tot licht geelachtige vloeistof</li><li>• Soortelijke massa 1.03 g/ cm3 bij 20°C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH: 2.2</li><li>• Vorstbestendig</li><li>• Viscositeit &lt;100 Cps</li></ul> |
|--|--|

## V OORZORGSMAATREGELEN

**1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND:** Niet toepassen op PVC, rubber, plastic tegels, en polystyreen.

**2. BESCHERMING VAN PERSONEN:** Vermijdt het contact met ogen en huid. Indien er toch contact is geweest, onmiddellijk ogen en handen overvloedig met water spoelen. De dampen niet inademen. Draag beschermende handschoenen.

**Belangrijk:** De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met het product. Hij impliceert niet onze verantwoordelijkheid voor elk individueel gebruik van onze producten. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke ondergrond (slijtage, wijziging van het geheel en/of de eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke beschadiging van het te behandelen oppervlak te vermijden, is het cruciaal dat een test met Scalp wordt uitgevoerd op een kleine oppervlakte, waarbij de procedure wordt gevolgd. Zo is men zeker dat er geen schade wordt toegebracht. Professioneel product: gevaarlijk, de gebruiksvorschriften respecteren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, voor gebruik de Technische Fiche en het Veiligheidsinformatieblad (VIB) raadplegen.



Het Franse familiebedrijf  
SCALP is producent van  
reinigings-, beschermings- en  
onderhoudsmiddelen, en al meer  
dan 65 jaar gespecialiseerd in de  
bouwsector.

Technische gegevens • April 2021  
Pagina 2/2