



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

SCALPOX AS 2

TWEE-COMPONENT BESCHERMER TEGEN VOCHT EN
SALPETER, STOPT HYGROSCOPISCHE ZOUTEN



P LUSPUNTEN



- Hecht zich uitstekend vast, zelfs op vochtige ondergrond
- Sans solvanten, onontvlambaar
- Weerstaat perfect alcalische invloeden



HOOG
- KWALITATIEF -



VERPAKKINGEN :

Kit van 3,5 kg : (verharder : witte plastic bus van 1L gevuld tot 1,05 kg,
verharder : witte plastic emmer van 5L gevuld tot 2,45 kg).

T OEPASSINGEN

SCALPOX AS 2 wordt gebruikt als preventieve behandeling tegen salpeter. Het product voor een ondoordringbare laag en voorkomt dat vocht, muuruitslag en salpeten door muren en plafonds dringen. SCALPOX AS 2 is het perfecte antwoord op de problemen door hygroscopische zouten (nitraten, sulfaten, chloor, enz.). Het wordt ook gebruikt als primer voor hydraulische beschermingslagen "cement" en epoxy

G EBRUIK

- 1. VERDUNNING** : Klaar voor gebruik na het mengen van de twee componenten..
- 2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN**: Spatel of mixer, borstel.
- 3. VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND**: Schuren, ontstoffen en ontvetten van de te behandelen oppervlakte met SCALPOX AS 2. Het is aan te raden de te behandelen oppervlakte eerst te bewerken met een product tegen mossen (ANTIMOUSSE 77 gebruiken).
- 4. WERKWIJZE** : De verharder bij de hars voegen. Zorgvuldig mengen met een spatel of een mixer. Enkel de hoeveelheid die binnen het uur aangebracht kan worden, klaarmaken. Daarna wordt het mengsel hard en kan niet meer gebruikt worden. Breng SCALPOX AS 2 aan met een borstel, de oppervlakte volledig bedekken zodanig dat zich een uniforme laag vormt, ervoor zorgen dat niets onbedekt blijft. De oppervlakte die met dergelijk product behandeld is kan daarna behandeld worden met producten zoals cement, verf, enz.
- 5. OMGEVINGSTEMPERATUUR** Van 5 tot 50°C. Bij extreme temperaturen vermindert het rendement.

6. HERSTELTIJD : Kan na 24 uur terug behandeld worden (na volledige uitdroging).

7. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP : Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik grondig gereinigd worden.

8. RENDEMENT : 200-500g /m2 volgens het type materiaal en zijn doordringbaarheid.*

9. STOCKAGE : : Het product in een goed afgesloten verpakking bewaren, beschermen tegen weersomstandigheden en volle zon (temperaturen tussen 5°C en 30°C).

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Viscose witte vloeistof• Verhouding harder/ mengsel : 30%, 70%• Soortelijke massa 1.02 +/- 0.03 g/ cm3 bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 7• Niet vorstbestendig |
|---|--|

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : De niet te behandelen oppervlakte dient beschermd te worden.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : Vermijd het contact met ogen en huid. Latex handschoenen dragen, Stofmasker gebruiken om het inademen van dampen te vermijden.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

Technische gegevens • Mei 2021
Pagina 2/2