

VERNACRYL 30

HERNIEUWBARE ANTI-GRAFFITI FILMLEGGENDE BESCHERMING (NIET PERMANENT, ZELF OPOFFEREND) EN WATERAFSTOTEND, VOOR RUWE POREUZE ONDERGROND, OP BASIS VAN ACRYL HARS IN WATERIGE OPLOSSING EN VAN P.T.F.E. (GLANZENDE OF MATTE AFWERKING)

V OORDELEN PRODUCT :



- Hoog kwaliteits product
- Niet verzeepbaar
- Verandert de waterdamp doorlaatbaarheid niet
- Glanzende of matte afwerking
- Heeft geen primer nodig
- Vergeelt de ondergrond niet
- Eén component product
- Waterafstotend
- Geschikt voor zowel binnen als voor buiten toepassing
- Kleurloos
- Zeer hoge weerstand tegen UV, inkten, viltstift, verven

VERPAKKINGEN :



- In 20 Kg verpakking, per palet van 24 X 20 Kg
- In 5 Kg verpakking, verzamelbox van 4 X 5 Kg

T OEPASSINGEN

VERNACRYL 30 is bestemd voor de bescherming van ruwe ondergrond zoals : stenen, baksteen, beton, cement, hout, waterafstotende plamuur, tegen alle soorten graffiti (verf, viltstift, inkt...).

G EBUIK

1. VERDUNNING : VERNACRYL 30 is klaar voor gebruik.

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol, airless.

3. WERKWIJZE : VERNACRYL 30 goed homogeen roeren voor gebruik. In twee kruislingse lagen aanbrengen zonder overdadig gebruik met een tussentijd van 4 uur tussenpauze (de eerste laag moet droog zijn). Verwijdering van de graffiti : Het verwijderen van graffiti kan in 2 manieren gebeuren : met heet water van 90°C en onder minimum druk van 90 bar of door het gebruik van SCALPEX NW (zie technische fiche).



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

In beide gevallen zal men zien dat de bescherming verdwijnt en dat deze bijgevolg vernieuwd zal moeten worden.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : De bescherming is effectief na ongeveer 72 uur (afhankelijk van de buitentemperaturen).

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werkzaamheid van het product.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 150 tot 200 g / m2 per laag naar gelang de porositeit van de ondergrond.*

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestrallen

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Waterige emulsie• Vloiestof met een melkachtig uitzicht• Soortelijke massa 1.05 g/ cm3 bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 8• Niet vorstbestendig• Vlampunt : Geen |
|---|--|

V OORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Vraagt geen enkele bescherming, doch zo snel mogelijk de eventuele spatten verwijderen met een vod.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : VERNACRYL 30 is niet gevaarlijk maar het is toch aan te raden het contact met ogen en huid te vermijden. Indien toch contact, overvloedig met water spoelen.

Belangrijk : De Inhoud Van Dit Document Is Het Resultaat Van Onze Ervaring Met Dit Produkt. Het Kan Ons In Generlei Mate Aansprakelijk Stellen Voor Het Gebruik In Elke Specifiek Geval. Het Is Bovenal Zeer Belangrijk Voorafgandelijke Het Produkt Uit Te Testen. Lees Het Veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

Technische gegevens • Mei 2021
Pagina 2/2