

HYPRASTRIP B604

DECAPANT PEINTURES PAR IMMERSION ALCALIN A CHAUD POUR LE DECAPAGE DES PEINTURES



Domaine d'utilisation :

HYPRASTRIP B604 est une formulation liquide destinée au décapage des métaux ferreux. Il est à proscrire sur les alliages légers à base d'aluminium, de zinc et de cuivre car il est fortement alcalin.

Il est particulièrement recommandé pour les cas difficiles de décapage (peintures épaisses ou très résistantes).

Application :

CONCENTRATION : 40 - 100 % dans l'eau.

TEMPÉRATURE : 80 °C.

TEMPS DE CONTACT : 1 - 3 h

REGENERATION DU BAIN : Pour maintenir le bain dans les paramètres de fonctionnement préconisés, ajouter 57 Kg d'HYPRASTRIP B604 par 1000 L de bain / pt manquant de HCl N.

Conditionnement :

20, 200, 1000 L

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.