SCALPEX EKO'R

DÉCAPANT FAÇADE GÉLIFIÉ RAPIDE, SURPUISSANT ET BIODÉGRADABLE

DÉCAPE LES PEINTURES DU BÂTIMENT, RPE, IMPER, FILMS MINCES

SUR SUPPORTS EN PLÂTRE, BÉTON, PIERRE, BRIQUE

GAMME EKO'R

Domaine d'utilisation :

- SCALPEX EKO'R est destiné au décapage en profondeur des peintures du bâtiment, revêtement plastique épais (RPE), impers et films minces sur supports en plâtres, bétons, pierres et briques.
- Sa formule gélifiée facilite son application et est idéale pour les surfaces verticales.
- Biodégradable, SCALPEX EKO'R est efficace à partir de 20 minutes.

Application :

1 - Bien homogénéiser le produit avant application.

2 - Appliquer SCALPEX EKO'R en couche épaisse puis laisser agir le produit de 20 minutes à 4 heures selon le type et l'épaisseur de revêtement jusqu'au ramollissement total de celui-ci.

3 - Enlever les résidus à l'aide d'une spatule ou d'un riflard. Le rinçage reste conseillé.

Rendement :

De 700g à 1kg/m2 selon le revêtement.

Conditionnement :

20 KG

Murs extérieurs



MATÉRIELS :
Brosse, airless

LES + PRODUIT

- Biodégradable : 5 jours : 60-75%, 28 jours > 99%
- Faible taux de COV
- Point d'éclair élevé : 61°C
- pH neutre
- Décape : films minces dès 20 minutes, imperméabilisants à partir de 30 minutes, RPE à partir de 2 heures
- Classement déchet : DIB
- Formule fortement gélifiée idéale pour les surfaces verticales
- Matière active d'origine végétale et biosourcée

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.