

ADDITIF STRIPAC BASE ECO

SKONCENTROWANY DODATEK ZASADOWY.
PREPARAT DO USUWANIA STRAYCH POWŁOK
PRZEZ ZANURZENIE W KĄPIELI.



OPAKOWANIE:

- Kontener przezroczysty IBC 1000l z PEHD z międzynarodową aprobatą UN, pojemność 1000 kg
- Zbiornik 200l granatowy z PEHD z międzynarodową aprobatą UN, pojemność 200 kg
- Pojemnik 20l granatowy z PEHD z międzynarodową aprobatą UN, pojemność 20 kg

SPOSÓB UŻYCIA

TEMPERATURA: Temperatura pokojowa.

CZAS APLIKACJI: 10 minut do 1 godziny.

STANDARDOWA METODA POSTĘPOWANIA: Dodać do kąpeli zawierającej STRIPAC BASE ECO

UŻYWANE MATERIAŁY: Stal może być używana do budowy zbiorników i wanien jak i w całości instalacji.

SPORZĄDZANIE KĄPIELI: Wypełnić wannę preparatem STRIPAC BASE ECO, następnie dodać ADDITIF STRIPAC BASE ECO. Dobrze wymieszać powstały roztwór.

UWAGA:

Na powierzchni tworzy się z upływem czasu nieprzepuszczalny film, który pozwala ograniczyć odparowywanie roztworu.

Jeśli kąpiel zawiera duże ilości zanieczyszczeń (odpadającej farby), może być konieczne jej odfiltrowanie przed wykonaniem dozowania.

W przypadku nowej kąpeli odpowiednie dozowanie wynosi 140 L dodatku zasadowego na 1000 L produktu STRIPAC BASE ECO.

REGENERACJA KĄPIELI: Aby utrzymać kąpiel w granicy zalecanych parametrów, należy dodać 12,5 L ADDITIF STRIPAC BASE ECO na każde 1000 L, w momencie gdy zaobserwujemy spadek skuteczności roztworu.

- Kąpiel powinna być uzupełniona produktem STRIPAC BASE

OBRÓBKA METALI PO USUNIĘCIU STAREJ POWŁOKI: Po spłukaniu, części powinny być poddane dodatkowej obróbce przed ponownym pomalowaniem.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



OBRÓBKA DREWNA PO USUNIĘCIU STAREJ POWŁOKI : Niezbędne jest wykonanie kwaśnej neutralizacji przed ponownym pomalowaniem

ZAŁECANE WARUNKI PRZECZYSZCZANIA:

- Temperatura min. przechowywania : +5°C
- Temperatura maks. przechowywania : + 25°C

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w zacienionym miejscu. Jeżeli produkt nie został zużyty w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji, ale przestrzegane były zalecane warunki przechowywania, jego termin ważności może zostać wydłużony. W tym przypadku należy się skonsultować z przedstawicielem handlowym.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• pH : 14• Ciecz delikatnie mętna, bezbarwna do jasnożółtej | <ul style="list-style-type: none">• Temperatura zapłonu: 9°C• Gęstość w temperaturze 20°C : 1,04+/- 0,02 g/cm³• Odporny na działanie mrozu |
|--|---|

SRODKI OSTROZNOSCI

Unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.

Nie dodawać wody do produktu, gdyż może to spowodować gwałtowną reakcję cieplną.

Unikać rozlania lub rozprysnięcia się produktu.

W razie potrzeby zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.



Karta techniczna • maj 2021
Strona 2/2